

Název		NEFALIT BIO
Max. teplota [°C]		1200
Barva		Modrá
Hmotnost [kg/dm ³]		1,1
Zotavení [%]		50
λ při 400°C [W/m.°K]		0,12
Ztráta žíháním 800°C [%]		15
Pevnost v tahu [kg/cm ²]	Podélná vlákna	50
	Příčná vlákna	40
Smrštění [%]	při 1150°C (24 hodin)	<1,0
Stlačitelnost dle ASTM F36 metoda K [%]	70kg/cm ²	7
Tloušťka [mm]	Tolerance: ± 10 %	2 3 4 5 6 8 10
Rozměr desky [mm]		1000 x 1000
Popis desky		Izolační deska bez azbestu a keramiky, a také bez obsahu křemičitanu vápenatého.
Použití		Stavba pecí, ocelářství a hutnictví, další průmyslová odvětví zahrnují: elektrické a tepelné zařízení, hořáky, kotle, sušičky atd

Údaje v tomto dokumentu mají pouze informační charakter. Zásahy do tohoto dokumentu jsou zakázány. Výrobce neručí za chyby vzniklé špatnou aplikací výrobku.